

III É T A III O R P H O S III



Nazwa produktu	METAMORPHOSE 6.0 class 34/6mm
Specyfikacja produktu	RIGID (SPC)
Typ produktu	Panel winylowy z mineralnym rdzeniem kompozytowym - spełnia norme EN14041:2004+AC:2006
Wymiar w mm	625x125; 1220x180
Grubość w mm	5 +1mm IXPE
Warstwa ścierna w mm	0,7
Fuga	mikro fuga
Rodzaj zamka	Uniclick
Ilość m ² w paczce	1,5625 (625x125mm); 2,196 (1220x180mm)
Ilość paneli w paczce	Deska standardowa – 10szt.; Herringbone -20szt.
Gwarancja	25 lat
Wodoodporność	100% wodoodporny

	Standard	Wartość
Klasa użytkowa - pomieszczenia mieszkalne	EN 10582	23
Klasa użytkowa - pomieszczenia użyteczności publicznej	EN 10582	34
Reakcja na ogień	EN 13501	Bfl-s1
Wytrzymałość na ścieranie	EN 15468:2016, Annex A	>7000 r
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	0,01 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2008	0,04 %
Siła dla zamków	ISO 10874:2012+A1:2020	long side 2,5 kN/m; short side 3,5 kN/m
Śliskość	EN 13893	DS
Przewodność cieplna	EN 12667	0,165 W/mk
Odporność termiczna	EN 12667	0,0424 m ² K/W
Wodne ogrzewanie podłogowe	EN 12524/12667	TAK - max 28°C
Zawartość pentachlorofenolu	ISO 17010:2015	ND
Emisja formaldehydu	EN 14041	E1
TVOC	CDPH/EHLB V 1,2-2017	<0,5 mq/m3

 25 EMERGO Adam Parda ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	
PANELE SPC DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ METAMORPHOSE SPC	
EMSPC2/25 1611 EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006	
REAKCJA NA OGIEŃ	Bfl-s1
FORMALDEHYD	E1
ŚLISKOŚĆ	DS

Product name		METAMORPHOSE 6.0 class 34/6mm
Product specification	RIGID (SPC)	
Product type	vinyl panel with mineral composite core - meets the requirements of EN14041:2004+AC:2006	
Size mm	625x125; 1220x180	
Thickness mm	5+1mm IXPE	
Wear layer mm	0,7	
Bevel	micro bevel	
Installation	Uniclick	
Package m ²	1,5625 (625x125mm); 2,196(1220x180mm)	
Pieces per package	Standard plank -10pc, Herngbone -20pc	
Warranty residential use	25 years	
Waterproof	100% waterproof	
	Standard	Value
Utility class - residential use	EN 10582	23
Utility class - commercial use	EN 10582	34
Reaction to fire	EN 13501	Bfl-s1
Abrasion resistance	EN 15468:2016, Annex A	>7000 r
Residual indentation	EN ISO 24343-1	0,01 mm
Dimensional stability	EN ISO 23999:2008	0,04 %
Lock strenght	ISO 10874:2012+A1:2020	long side 2,5 kN/m; short side 3,5 kN/m
Slipperiness	EN 13893	DS
Thermal conductivity	EN 12667	0,165 W/mk
Thermal resistance	EN 12667	0,0424 m ² K/W
Water floor heating	EN 12524/12667	yes - max 28°C
Pentachlorophenol content	ISO 17010:2015	ND
Formaldehyde emission	EN 14041	E1
TVOC	CDPH/EHLB V 1,2-2017	<0,5 mq/m ³

 25	
EMERGO Adam Parda ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	
PANELE SPC DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ METAMORPHOSE SPC	
EMSPC2/25 1611 EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006	
REAKCJA NA OGIEŃ	Bfl-s1
FORMALDEHYD	E1
ŚLISKOŚĆ	DS

Producer / Importer / distributor:
 Emergo Adam Parda
 ul. Pożaryskiego 32 04-703 Warszawa
 emergo.pl

